



SANCO Phon®

Kombinierte Schall- und Wärmedämmung

Glastyp	Glasaufbau	U _g -Wert nach DIN EN 673	Lichttransmissionsgrad	Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410	Lichtreflexion außen	Schalldämmwert	Spektrum-Anpassungswerte
	mm	W/m ² K	LT % (±2)	g-Wert % (±2)	LR % (±2)	R _w in dB	C;Ctr

SANCO Phon 30/24	4 - 16AR - 4	1,1	81	63	12	30	-1;-4
SANCO Phon 34/28	6 - 16AR - 6	1,1	80	61	12	34	-2;-5
SANCO Phon 35/32	8 - 16AR - 8	1,1	78	59	12	35	-2;-5
SANCO Phon 35/26	6 - 16AR - 4	1,1	80	61	12	36	-1;-5
SANCO Phon 37/28	8 - 16AR - 4	1,1	80	59	12	37	-2;-6
SANCO Phon 37/36	10 - 16AR - 10	1,1	77	58	12	37	-1;-3
SANCO Phon 38/30	8 - 16AR - 6	1,1	79	59	12	38	-2;-6
SANCO Phon 40/32	10 - 16AR - 6	1,1	77	56	12	40	-2;-5
SANCO Phon 40/36	10 - 20AR - 6	1,2	78	58	12	41	-2;-5

SANCO Phon 3-fach Isolierglas

SANCO Phon 33/36	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	74	53	16	33	-2;-6
SANCO Phon 36/38	6 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	73	52	16	36	-2;-6
SANCO Phon 37/44	8 - 14AR - 4 - 14AR - 4	0,6	73	51	15	37	-2;-6
SANCO Phon 37/40	8 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	71	49	15	39	-2;-6
SANCO Phon 39/42	8 - 12AR - 4 - 12AR - 6	0,7	72	51	15	39	-2;-5
SANCO Phon 40/44	10 - 12AR - 4 - 12AR - 6	0,7	72	50	15	40	-2;-5

Weitere Aufbauten auf Anfrage.

SANCO Plus EN Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 3, bei 3-fach Isolierglas auf Position 2 und 5.

AR = Argon

Technische Werte wurden berechnet mit Sommer Global. U_g-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt.

Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste. Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm.

Die angegebenen Werte können je nach verwendetem Basisglas variieren. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte der Leistungserklärung.

Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.

Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten.

SANCO ist ein Warenzeichen.

Stand 02/2019

